

**Utilisation :** La 2002 GF est une excellente colle d'assemblage à joint épais. Elle est très résistante et ne tache pas. Elle est très efficace pour réaliser de multiples travaux manuels, en travail du bois et dans d'autres domaines.

**Mode d'emploi :** La colle doit être à la température ambiante. Le temps d'assemblage ouvert est de 15 à 20 minutes, le temps de serrage est de 30 à 90 minutes. Laissez le joint se solidifier pendant 24 heures. Sa résistance au cisaillement est plus grande que celle de la plupart des bois durs. Elle se nettoie à l'eau.

**Contenu :** 45 % d'extraits secs, adhésif polyvinylique. Des particules fines, d'une grosseur de 1 micromètre, résistent au tassement qui pourrait se produire avec le temps. Adhésif ininflammable, sans risques notables.

**Mise en garde :** En cas d'ingestion, ne provoquez pas de vomissement, et consultez un médecin.

**Durée de conservation :** Un an dans le contenant d'origine. Rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.